

# APEX STÅLBAND

## Lackerat och vaxat

Art nr	Dimension mm	Ringbredd mm	Innerdiameter mm	Meter per kg	Brotthållfasthet N	Kg/ring	Kg/pall
0085007	13 x 0,4	63,5	406	25,5	4 900	50	600
0085009*	13 x 0,5	63,5	406	20,2	5 800	50	600
0085201	16 x 0,4	63,5	406	20,2	6 100	50	600
0085203*	16 x 0,5	63,5	406	16,0	7 300	50	600
0085204	16 x 0,6	63,5	406	13,3	8 600	50	600
0085206*	19 x 0,5	63,5	406	13,5	8 800	50	600
0085207*	19 x 0,6	63,5	406	11,2	10 200	50	600
0085400*	19 x 0,7	63,5	406	9,6	11 500	50	600
0419528*	19 x 0,8	63,5	406	8,4	12 900	50	600
0419477*	25x0,8 RW	25,0	300**	6,3	17 000	40	640
0139219*	32x0,8 RW	32,0	300**	5,0	21 600	50	650

\* Finns även i form av så kallade Jumbo-coils, max vikt 330 kg.

\*\* Kan också beställas med ID 406 mm

## Blåanlöp och vaxat

Art nr	Dimension mm	Ringbredd mm	Innerdiameter mm	Meter per kg	Brotthållfasthet N	Kg/ring ca	Kg/pall ca
0419301	13 x 0,5 RW	13,0	300	20,2	5 800	19	600
0419311	16 x 0,5 RW	16,0	300	16,0	7 300	25	600
0419319	19 x 0,6 RW	19,0	300	11,2	10 200	29	600

## Zinklackerat och vaxat

Art nr	Dimension mm	Ringbredd mm	Innerdiameter mm	Meter per kg	Brotthållfasthet N	Kg/ring ca	Kg/pall ca
0074312	13 x 0,5	63,5	406	20,2	5 700	50	600
0074045	16 x 0,5	63,5	406	16,0	7 300	50	600
0139006	19 x 0,6	63,5	406	11,2	10 000	50	600

Apex zinklackerat finns även i andra dimensioner, dock ej lagervara.

RW = enkelspolat

# KVALITETSNORM APEX STÅLBAND

## Kallvalsat stålband

Material	Kallvalsat låglegerat stål	
Bredd tolerans	<u>Nominell bredd</u>	<u>Tolerans</u>
	9,5	+ 0,2/ - 0,1
	12,7	+/- 0,15
	15,9	+/- 0,15
	19,0	+/- 0,20
	25,0	+ 0,3/ - 0,1
	31,8	+/- 0,20
Tjocklekstolerans	Tjocklek upp till 0,40	± 0,02
	Tjocklek mellan 0,4-0,6	± 0,03
	Tjocklek mer än 0,6	± 0,04
Draghållfasthet	0,40-0,70 mm	800 - 1100 N/mm <sup>2</sup>
	> 0,80 mm	750 - 950 N/mm <sup>2</sup>
Förlängning	6-12% enligt Δ5 1-6% på 100 mm mätlängd	
Sträckgräns	min 98% av bandets totala brottlast	

## Rakhet vid plant underlag

Krokighet i sida max 10 mm på 2 m

Vridning/tvinning Max 30° på 2 m

Banden levereras i papphuv på engångspall.

Signodes produktion av stålband i Burseryds Bruk i Sverige är godkänd enligt kvalitetsstandard ISO 9002 och är miljöcertifierad enligt ISO 14001.